

888P

SCHIUMA FLESSIBILE PER SERRAMENTI

888P è una schiuma poliuretanica flessibile che offre elevata resa, una eccellente flessibilità, estrema facilità di utilizzo. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono. Ha un'espansione minima dopo l'applicazione (meno del 50%) risultando quindi economica nell'utilizzo. La schiuma è molto elastica ed ha valori di isolamento acustico e termico molto elevati.

CARATTERISTICHE

- Elevato recupero elastico
- Sopporta movimenti molto importanti senza particolari deformazioni strutturali
- Assorbe shock ed impatti
- Eccellente adesione e capacità di riempimento ed elevati valori di isolamento termico ed acustico. Abbattimento acustico da 58 a 63 Decibel.
- Basso consumo grazie alla possibilità di una precisa applicazione
- Alta resa, sino a 45/55 litri, a seconda delle condizioni di temperatura ed umidità
- Anti muffa, impermeabile e verniciabile
- Valore isolamento termico 0,025 W (M.K)

AREE DI APPLICAZIONE

- Strutture vibrare
- Produzione di schermi fono assorbenti
- Applicazione di materiale fono assorbente su apparecchiature industriali
- Riduzione della trasmissione acustica quando usata come schiuma da fissaggio
- Fissaggio ed isolamento di porte e finestre
- Riempimento di fori, cavità, ecc.
- Riempimento di giunti su tetti
- Potenziamento dell'isolamento termico in sistemi di condizionamento
- Isolamento di scatole di derivazione elettriche e condotte idrauliche

ISTRUZIONI

- Temperatura ottimale della bomboletta +20°C. Temperatura di applicazione tra -2°C e +30°C
- Agitare la bomboletta prima dell'uso. Avvitare la bomboletta sulla pistola erogatrice. L'intensità del flusso della schiuma può essere regolata agendo sul grilletto della pistola e/o agendo sulla vite posta sul retro della pistola
- Durante l'applicazione la bomboletta deve sempre essere tenuta capovolta.



Schiuma
Flessibile ad
Alta
Performance



- La schiuma ancora fresca può essere rimossa con il pulitore AKFIX 800C.
La schiuma reticolata può essere pulita solo meccanicamente.

RESTRIZIONI

- La conservazione a temperature sopra i +25 °C e sotto i +5°C può ridurre la durata del prodotto.
- Da stoccare e trasportare in verticale.
- Tenere a temperatura ambiente per almeno 12 ore prima dell'utilizzo.
- La schiuma reticolata se esposta alla luce solare diretta può scolorire.
Verniciare o rivestire la schiuma reticolata per il miglior risultato in applicazioni all'esterno.

SICUREZZA

Contiene difenilmetano-4, 4'-diisocianato. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Non respirare spray / vapore. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Contenitore pressurizzato. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e non esporre temperature superiori a 50 °C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di accensione, non fumare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

DURATA

- 12 Mesi se conservata a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base	: Prepolimero Poliuretano	
Reticolazione	: Con l'umidità	
Caratteristiche meccaniche	: Flessibile	
Peso specifico	: 21±3 Kg/ m ³	(ASTM D1622)
Tempo fuori polvere (1 cm)	: 6±2min	(ASTM C1620)
Tempo di taglio (1cm)	: 20-45 min	(ASTM C1620)
Tempo di reticolazione	: 2-4 ore	
Colore	: Azzurro	
Resa	: 45-55 L	(ASTM C1536)
Resistenza al fuoco	: B2	(DIN 4102-1)
Resistenza a Compressione	: 22,3 kPa (%10 compressed)	FEICA TM 1011:2015
Resistenza a Trazione	: 0,065 MPa	FEICA TM 1018:2015
Allungamento a rottura	: % 36-38	
Assorbimento Acqua	: max. 1 vol%	(DIN 53428)
Ritiro	: < 3%	
Resistenza al Taglio	: 0,058 MPa	FEICA TM 1012:2013
Temperatura Bomboletta	: min.5°C max. +30°C	
Resistenza a Temperatura	: -40°C to +80°C	
Temperatura di Applicazione	: -2°C to +30°C	

Questi valori sono ottenuti in presenza di condizioni ambientali ottimali.



PACKAGING

Prodotto	Contenuto	Pz. per Confezione
888P	800 ml.	12

NOTE LEGALI

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente.