



AC605

SIGILLANTE ACRILICO

Akfix AC605 è un sigillante acrilico universale monocomponente adatto per il riempimento di fessure e giunti sia all'interno che all'esterno. È un sigillante plastico-elastico particolarmente adatto per giunti a basso movimento.

CARATTERISTICHE

- Sovraverniciabile ,
- Contenuto VOC molto basso,
- Molto facile da applicare e da pulire,
- Impermeabile dopo la polimerizzazione ,
- Può essere utilizzato su tutte le superfici porose come mattoni , cemento, legno ecc.
- Nessun odore.

AREE DI APPLICAZIONE

- Sigillatura di giunti a basso movimento tra vari materiali da costruzione (legno, cemento, mattoni ecc.)
- Riempimento di crepe nei muri e sui soffitti.
- Sigillatura di giunti tra finestre, pareti, porte, ecc.

ISTRUZIONI

- I giunti devono essere puliti e privi di polvere, grasso e ruggine.
- Non è richiesto alcun primer per superfici non porose. Su superfici porose come cemento, pietra, cemento e intonaco può essere applicato un primer (miscela di una parte di sigillante acrilico e 4-5 parti di acqua).
- La larghezza del giunto min / max deve essere 5mm / 25mm. Il rapporto profondità / larghezza del giunto consigliato è di 1 a 2. La temperatura di applicazione è compresa tra + 5 ° C e +35 ° C.
- Immediatamente dopo l'applicazione, lisciare il sigillante con un dito umido o uno strumento bagnato.
- Il sigillante in eccesso può essere rimosso con un panno umido.
- Tenere asciutto il giunto sigillato per almeno due ore.
- Il sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente.



Sigillante
multiuso a
base di
dispersione
acrilica

**Consumo (circa)**

Larghezza Giunto	5 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.	25 mm.
Profondità	3 mm.	5 mm.	8 mm.	10 mm.	12 mm.
Resa / 310 ml	20 m.	6 m.	2,5 m.	1,50 m.	1 m.

NORME

Soddisfa o supera i requisiti delle seguenti specifiche:

- I requisiti VOC francesi per la classe A +
- Marchio CE per EN 15651 per facciata (DOP no: CPR-001)
- I requisiti delle specifiche dei contenuti VOC nei crediti LEED EQc4.1 "Prodotti a bassa emissione" in base alla SCAQMD 1168.

RESTRIZIONI

- Non deve essere utilizzato in spazi totalmente chiusi dove il sigillante non può reticolare a causa della mancanza di umidità atmosferica.
- Non deve essere applicato per sigillare giunti permanentemente esposti all'acqua.
- Non deve essere applicato in caso sia prevista pioggia o gelo.
- Può essere verniciato con colori sufficientemente elastici.
- Akfix AC605 non è elastico, pertanto non è consigliabile l'utilizzo nei giunti di dilatazione.

STOCCAGGIO E DURATA

La durata è di 18 mesi se conservato in confezione originale chiusa in luogo asciutto a temperature comprese tra + 5 ° C e + 25 ° C.

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Non comporta rischi imminenti per la salute. Controllare le linee guida riportate sulla Scheda di Sicurezza per lo smaltimento e ulteriori informazioni sulla sicurezza.

**PROPRIETÀ**

Base	: Dispersione acrilica
Consistenza	: Pasta liscia
pH	: 7-9
Peso specifico	: 1,62 ± 0,03 gr / cm ³ (ASTM D 792)
Tempo fuori polvere	: 50 ± 20 min (23 ° C e 50% RH) (ASTM C 679)
Velocità di polimerizzazione	: 2 mm / giorno (23 ° C e 50% di umidità relativa)
Shore A	: 40 - 70 shore A
Allungamento	: ≥ 100% (ASTM D 412)
Resistenza alla temperatura	Da -10 ° C a +80 ° C
Temperatura di applicazione	: Da + 5 ° C a +40 ° C

PRODOTTO

Colore	Volume	Pz. Confezione
Bianco/Grigio	310/600 ml.	24/12

NOTE LEGALI

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è acquisita. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente.