



ADESIVO POLIURETANICO PER PARABREZZA

1 - DESCRIZIONE

È un adesivo poliuretanico monocomponente, che reticola con l'umidità presente nell'ambiente, ideale per la sostituzione dei parabrezza.

2 - CARATTERISTICHE

- Monocomponente
- Tixotropico
- Non fila
- Applicazione a freddo
- Reticola velocemente – Presa rapida
- Alte prestazioni meccaniche
- Alto modulo
- Alta presa iniziale
- Può essere sovraverniciato

3 - APPLICAZIONI

È particolarmente indicato per incollare il parabrezza sul telaio dell'autoveicolo

4 - ISTRUZIONI

- Rimuovere il vetro danneggiato. Prima dell'applicazione assicurarsi che le superfici siano pulite, asciutte e prive di polvere e grasso.
- Agitare l'apposito Primer per almeno 30 secondi (dopo aver sentito il movimento della sfera) prima dell'applicazione.
- Applicare il Primer sul bordo esterno del vetro (dove si realizzerà l'adesivizzazione) e lasciare asciugare.
- Assicurarsi che il primer sia asciutto prima di procedere.
- Tagliare la punta dell'ugello nella forma e dimensione desiderata al fine di garantire un'altezza del cordolo di adesivo sufficiente a fornire un buon contatto con il parabrezza sull'intero perimetro. Una tacca triangolare fornirà la forma e l'altezza ottimali del cordolo.
- È raccomandata l'applicazione dell'adesivo con una apposita pistola pneumatica.
- Applicare l'adesivo direttamente sul vetro
- Posizionare il vetro allineando il nastro adesivo tra vetro e corpo della vettura. Premere il vetro in posizione per assicurare un contatto completo con l'adesivo.

5- DURATE E CONSERVAZIONE

15 mesi se conservato correttamente nella confezione originale tra + 5 °C e 30 °C.

**6- IMBALLAGGIO**

Prodotto	Volume	Confezione
Nero (cartuccia)	310ml	12 pz.

7- RESTRIZIONI

- Evitare l'applicazione sotto i 5 °C e sopra i 40 °C.
- Non applicare su superfici ghiacciate o bagnate o in presenza di acqua stagnante .

8- PROPRIETÀ

PRIMA DELLA RETICOLAZIONE		
Base	: Poliuretanic	
Consistenza	: Tixotropico	
Meccanismo di reticolazione	: Umidità	
Densità	: 1,13 ± 0,03 g / ml	
Tempo fuori polvere	: 30 ± 10 min. (23 ° C e 50% di umidità relativa)	
Velocità di polimerizzazione	: Min. 3 , 5 mm / giorno (23 ° C e 50% di umidità relativa)	
Colatura	: 0 mm	(EN ISO 7390)

DOPO LA POLIMERIZZAZIONE		
Durezza Shore A	: 55 -60	Dopo 28 giorni
Verniciabile	: Sì *	
Allungamento alla rottura	: Min. 300 %	(ASTM D412)
Resistenza alla trazione	: Min. 4 N / mm ²	(ASTM D412)

* Considerando le differenze riscontrabili nella vernice di base, è altamente consigliabile un test di compatibilità preliminare.