



202 ADESIVO UNIVERSALE A CONTATTO

1 – DESCRIZIONE

Akfix 202 è un adesivo a base di gomma cloroprenica, privo di toluene, che garantisce una elevata resistenza di incollaggio.

2 – PROPRIETA'

- Reticolazione rapida
- Garantisce un incollaggio elastico
- Buona resistenza alle basse temperature
- Resistente all'umidità

3 - APPLICAZIONI

- Impieghi principali: industria dell'imbottito, calzatura e tessile per incollare i più comuni tipi di materiale.
- Ideale su substrati quali: gomma, tessuto, pelle, pelle artificiale, sughero, metallo e truciolare.

4 - ISTRUZIONI

Le superfici da incollare devono essere asciutte, pulite e prive di polvere o grasso. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C. Applicare l'adesivo su entrambe le superfici. Prima di unire le superfici attendere dai 15 ai 30 minuti che il solvente sia totalmente evaporato. Quindi unire le superfici e pressarle. Se necessario serrare le superfici in una apposita morsa.

5- CONFEZIONE

Prodotto	Contenuto	Pezzi per Scatola
202	50 gr.	50

6- STOCCAGGIO E DURATA

- 12 mesi nella confezione originale integra, stoccato ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

7- RESTRIZIONI

- Da conservarsi nella sua confezione originale sino all'utilizzo.
- Tenere lontano da forti fonti di calore e di luce.
- Non mettere a contatto con la pelle, può causare seri danni se messo a contatto con gli occhi.



8- SICUREZZA

Infiammabile. Contiene solventi. Non inalare i vapori. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Tenere lontano da sorgenti di fiamma. Tenere al di fuori della portata dei bambini.

9- CARATTERISTICHE TECNICHE

Base	: Gomma Cloroprenica	
Sistema di Reticolazione	: Per asciugatura fisica	
Tempo fuori polvere	: 25-30 min.	(ASTM C679)
Densità	: 0,808 – 0,812 gr/cm ³	(ASTM D1875)
Viscosità	: 3000-4500 Cps	(ASTM D1084)
Resistenza Temperatura	: -20°C a +90 °C	
Temperatura di Applicazione	: +5 °C a +35 °C	

NOTE LEGALI

I dati tecnici contenuti nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze e non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali errori, inesattezze, omissioni o mancanze editoriali derivanti da modifiche tecnologiche o ricerche tra la data di emissione di questo documento e la data in cui il prodotto è stato acquistato. Prima di utilizzare il prodotto, l'utente deve eseguire tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione prevista. Inoltre, tutti gli utenti devono contattare il venditore o il produttore del prodotto per ulteriori informazioni tecniche relative al suo utilizzo se pensano che le informazioni in loro possesso debbano essere chiarite in qualsiasi modo, sia per un uso normale che per un'applicazione specifica del nostro prodotto. La nostra garanzia si applica nel rispetto delle disposizioni legali e delle disposizioni vigenti, delle attuali norme professionali e in conformità con le condizioni stabilite nelle nostre condizioni generali di vendita. Le informazioni dettagliate nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e non sono esaustive. Lo stesso vale per qualsiasi informazione fornita verbalmente per telefono a qualsiasi cliente potenziale o esistente.



TECHNICAL
DATA
SHEET



Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 22 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 13 71 Fax: 0212 771 38 88

www.akfix.com - info@akfix.com